

PEINTURES
Cami

LES
SOLUTIONS
PRO

Façades lisses Pliolite

Pliolite*

Protection et décoration des façades.
Système D2.

*Marque déposée ELIOKEM

RESISTANT AUX INTEMPERIES

EXCELLENTE ADHERENCE

FILM AUTOLAVABLE



intér.-extér.



**8 m²
litre**



SYSTEME A TEINTER
CAMICOLOR

CLASSIFICATION AFNOR

NFT 36 005 Famille 1 Classe 7 b1.

COMPOSITION

Liant _____ Copolymère acrylique, fabriqué par la Sté ELIOKEM sous l'appellation PLIOLITE.
Pigment _____ Oxyde de titane rutile traité.
Diluant _____ White spirit.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect du feuil sec _____ Mat.
Densité (à 20°C) _____ 1,68 pour le blanc.
Extrait sec en poids _____ 80% +/- 3.
Viscosité (à 20°C) _____ 17 poises (Rotthinner ICI).
Rendement _____ 8 m²/litre suivant le support.
Temps de séchage (à 20°C et 60 % d'humidité relative) :
Hors poussière _____ 1 heure.
Sec au toucher _____ 4 heures.
Recouvrable _____ 12 heures après.

PARTICULARITÉS

- Garantie 5 ans**.
- S'applique directement sur ciment, pierre, fibrociment, plâtre, brique, amiante ciment, etc.
- Excellente pénétration et accrochage. Adhère même sur vieux fonds.
- Très microporeux.
- Insaponifiable.
- Très opacifiant.
- Le système à teinter "CAMICOLOR" permet à partir du blanc, la réalisation de 440 teintes en tons Pastel et Médium.

** Sous contrôle du BUREAU POINTER

EMPLOI :

Matériel d'application : Pinceau, rouleau.

Dilution et nettoyage du matériel : White Spirit.

Précaution d'emploi :

- Tenir hors de la portée des enfants.
- Inflammable.
- Ne pas jeter les résidus à l'égout.

MISE EN ŒUVRE :

Les supports seront conformes au DTU 59-1, propres, secs et cohérents.

Fonds neufs :

- Brosser si nécessaire.

Fonds anciens :

- Eliminer toutes parties non adhérentes. Un lavage à haute pression est conseillé. Dans ce cas, laisser bien sécher le support avant l'application de la peinture.

Fonds particulièrement douteux :

- Appliquer en sous-couche FAÇADES LISSES PLIOLITE diluée à 10 % avec du DILUANT UNIVERSEL pour fixer le support et renforcer l'adhérence.

Finition :

- Pour une protection durable, 2 couches de FAÇADES LISSES PLIOLITE sont nécessaires, la première étant diluée à environ 5 % de White Spirit.
- Par temps froid, la dilution sera facilitée avec DILUANT UNIVERSEL.

CONDITIONNEMENT :

0,5 litre - 2,5 litres - 10 litres.