

PEINTURES
Cami

LES
SOLUTIONS
PRO

Mat acrylique

Acrylique

IDEAL TRAVAUX NEUFS

SANS ODEUR

SECHAGE RAPIDE

Travaux courants



intérieur



20
mm



6 h



8 m²
litre



CLASSIFICATION AFNOR

NFT 36 005 Famille 1 Classe 7 b2.

COMPOSITION

Liant _____ Copolymère acrylique.

Pigment _____ Titane rutile traité.

Diluant _____ Eau.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect du feuil sec _____ Mat.

Densité (à 20°C) _____ 1,60 +/- 2.

Pouvoir couvrant _____ 8 m²/litre environ.

Temps de séchage (à 20°C et 60 % d'humidité relative) :

Sec au toucher _____ 20 minutes.

Recouvrable _____ 6 heures après.

PARTICULARITÉS

- Application facile.
- Bon pouvoir couvrant.
- Peut se teinter avec les colorants universels CAMICOLOR.
- Le système à teinter "CAMICOLOR" permet à partir du blanc la réalisation de 440 teintes en tons Pastel et Médium.

EMPLOI :

Matériel d'application :

Pinceau, rouleau, pistolet.

Dilution et nettoyage du matériel :

Eau.

Précaution d'emploi :

- Ne pas appliquer au-dessous d'une température de 5°C et supérieure à 35°C ou si le taux d'humidité est supérieur à 65%.
- Craint le gel (cf. : FDS).

MISE EN ŒUVRE :

Les supports seront conformes au DTU 59-1, propres, secs et cohérents.

Fonds neufs :

- Sur ciment frais attendre 3 semaines.
- Appliquer la SOUS-COUCHE ACRYLIQUE.

Fonds anciens :

- Eliminer toutes parties non adhérentes.
- Sur bois, fer, métaux non ferreux, etc...utiliser la sous couche appropriée ou nous consulter.
- Sur fonds farinants ou douteux, utiliser la SOUS-COUCHE PRO FONDS DIFFICILES CAPRI, si PH<9.

CONDITIONNEMENT :

4 litres – 15 Kg.
En blanc.