

Peinture minérale à la chaux

Décoration des anciennes façades
et décoration intérieure.
(Ex D2)

PEINTURE DÉCORATIVE

BIODÉGRADABLE



intér.-extér.



COMPOSITION

Peinture à base de chaux éteinte vieillie, additionnée de pigments et composants minéraux, et additifs spéciaux.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect du feuil sec _____ Mat absolu.
Densité _____ 1,55 +/- 0,03.
Extrait sec en poids _____ 55% +/- 3%.
Rendement _____ 5 m²/litre environ.
Viscosité _____ Pâteux.
Perméabilité à la vapeur d'eau : 600 g/m² par 24H.
Temps de séchage (à 20°C et 60 % d'humidité relative) :
Sec au toucher _____ 3 heures.
Recouvrable _____ 24 heures.

PARTICULARITÉS

■ Le produit REVIVAL peut bénéficier d'une garantie de 5 ans de "bonne tenue" dans le cadre d'un système.

Les composants naturels de REVIVAL présentent :

- Un pouvoir respirant exceptionnel, offrant une très bonne microporosité.
- Une très faible rétention des salissures.
- Une très bonne résistance aux attaques bactériologiques.

DESTINATION

REVIVAL est particulièrement adapté aux anciennes constructions où il est exigé de préserver le caractère artistique d'origine ou lorsqu'un aspect patiné traditionnel est recherché en construction neuve.

EMPLOI :

Matériel d'application : Brosse spéciale peinture à la chaux, brosse, rouleau à poils longs.

Dilution et nettoyage du matériel : Eau.

Précaution d'emploi :

Ne pas appliquer par températures inférieures à + 5°C ou supérieures à +35°C, par temps de pluie ou si le taux d'humidité relative est supérieur à 80%.

MISE EN ŒUVRE :

Les supports seront conformes au DTU 59-1, propres, secs et cohérents.

Intérieur et extérieur sur ciment, vieilles peintures à la chaux, pierres naturelles, plâtres,

INTÉRIEUR :

En intérieur peut être appliqué sur anciennes peintures vinyliques ou acryliques.

Préparation des supports :

- Eliminer soigneusement toutes les parties peu ou pas adhérentes par grattage ou brossage. Enduire si nécessaire.
- Appliquer une couche de REXOCRYL PRIM dilué à 10% en impression.

Finition :

- 6 heures après, appliquer 2 couches de REVIVAL à 24 heures d'intervalle.

Consommation :

- En 2 couches 500g/m².

Aspects décoratifs :

Un badigeonnage à l'aide d'une brosse rectangulaire dite "brosse à chaux", permet une finition d'aspect traditionnel.

Des nuances peuvent être obtenues par l'application de deux couches de REVIVAL diluées à 20% puis d'une troisième diluée à 40%.

L'utilisation en troisième couche d'une teinte différente des 2 premières renforce l'aspect décoratif.

EXTÉRIEUR :

Préparation des fonds :

Fonds neufs :

- Bétons, maçonneries enduites à l'aide de mortiers à base de liants hydrauliques. Aucun traitement spécial n'est à entreprendre sur fond sain, propre et neuf. Il suffira d'effectuer un égrenage et un brossage général.
- Le brossage mécanique à disque est déconseillé.

Fonds anciens :

Les fonds ci-dessus revêtus d'un ancien revêtement :

- Eliminer dans tous les cas tout ancien revêtement organique par grattage, brossage, sablage ou lavage à haute pression ou décapage chimique avec DÉCAPANT SPÉCIAL FAÇADE. Puis rinçage à haute pression (dans ce cas bien laisser sécher le support).

Fixation des fonds :

Sur tous fonds préparés :

- Appliquer une couche de REVIFIX dilué avec 5 fois son volume d'eau. Consommation 100 g/m².

Consommation :

- En 2 couches 450 à 500g/m² minimum sur support lisse.

REMARQUE :

Protection de la carbonatation :

Pulvérisation à saturation d'une couche IMPER SILOXANE 5 à 6 heures après l'application de REVIVAL.

CONDITIONNEMENT : 4 litres – 15 litres.

SÉCURITÉ : Se référer à la Fiche de données de sécurité.