

Acrylique

MONOCOUCHE

SANS ODEUR

ASPECT SATIN

Spécial Toile de Verre



Intérieur

CLASSIFICATION AFNOR

NFT 36 005 Famille 1 Classe 7b2.

COMPOSITION

Liant _____ Liant mixte de terpolymère acrylique et synthétique en phase aqueuse

Pigment _____ Titane.

Diluant _____ Eau.



CARACTÉRISTIQUES

Aspect du feuil sec _____ Satiné.

Densité (à 20°C) _____ 1,41 +/- 0,03.

Rendement en surface _____ 6 m²/litre.

Temps de séchage (à 20°C et 60 % d'humidité relative) :

- **Hors poussière** _____ 30 minutes.

- **Sec au toucher** _____ 2 heures.

Recouvrable _____ 8 heures.



PARTICULARITÉS

■ Sans odeur.

■ Non jaunissant.

■ Très résistant.

■ Parfaitement lavable.

■ Le système à teinter permet à partir du blanc la réalisation de 440 teintes et tons Pastels et Médioms.

■ Valeur limite UE pour ce produit (cat : "a") :

75 Gr/litre (2007) /30 Gr /litre (2010) Ce produit contient max 29 Gr/itre COV.



EMPLOI :

Matériel d'application :

Au rouleau de préférence ou brosse.

Dilution et nettoyage du matériel : Eau

Précautions d'emploi : Craint le gel - Ne pas appliquer par une température inférieure à +8°C ou supérieure à +35°C, ou si le taux d'humidité relative est supérieur à 65 %.

MISE EN ŒUVRE : Les supports seront conformes au DTU 59-1, propres, secs et cohérents.

Supports neufs :

■ Première couche : REXOCRYL PRIM.

■ Sur ciment et béton, le support doit avoir au moins un mois de séchage.

Supports anciens, travaux de rénovation :

■ Sur les fonds douteux et tachés, sur plâtre et plaques de plâtre, appliquer GEMPRIM diluée à 20% de DILUANT SO.

CONDITIONNEMENT :

4 litres - 15 litres en blanc.

SÉCURITÉ :

Se référer à la Fiche de données de sécurité.